

Renseignements sur le produit

Construction	Épaisseur	Couche d'usure	Longueur	Largeur	Sous-couche
Vinyle WPC	7 mm	0,5 mm 20 mil	48 po 1220 mm	7 po 180 mm	Incluant une sous-couche IXPE de 1 mm
Finition	Aspect	Garantie résidentielle	Garantie commerciale	Système clic	Instructions d'installation
Finition uréthane séchée aux UV e traitements	Ultra réaliste	30 ans	12 ans	Välinge® 5G Locking	Veuillez consulter le gu d'installation et d'entretien



- Certifié FloorScore – sans traces de composés organiques volatils (COV), sans phtalates, sans dégagement de formaldéhyde et 100 % recyclable.

Tests

Classification	Méthode	Résultat
Classe	ASTM F1700	Classe III, type B - en relief
Résistance au glissement	ASTM C1028-07	Sec : 0,80; humide : 0,71
Charge statique	ASTM F970	Charge appliquée : 1000 psi, indentation résiduelle : 0,04 mm
Indice delta d'isolation des bruits d'impact	ASTM E2179-03	23
Indice d'isolation des bruits d'impact	ASTM E492-09	72
Indice de transmission du son	ASTM E90-09	71
Stabilité dimensionnelle	ASTM F2199	Passe : ≤ 0,02 po par pied linéaire
Résistance aux produits chimiques	ASTM F925	Passe : non affecté
Abrasion	ASTM D4060	Révolutions d'essai : 1000, 0,004 % de perte de masse
Activité antibactérienne	ASTM G21-15	Passe : aucune croissance observée sur les spécimens
Réaction au feu	EN13501-1	Classe B fl-s1
Flux de rayonnement critique	ASTM E648	Passe, > 0,45 watts/cm ²
Concentration de phtalate de dibutyle	ISO 16000	< 1 µg/m ³ après 28 jours
Concentration de phtalate de diéthylhexyl	ISO 16000	< 1 µg/m ³ après 28 jours
Flexibilité	EN435	Aucun dommage

Renseignements sur l'emballage

	Longueur	Largeur	Épaisseur	pi ²	Poids
	(mm)	(mm)	(mm)	par carton	(lb par carton)
Planche	1220	180	7		
Carton de planches	1237	192	74	23.64	35

Renseignements sur les palettes

	Dimensions	Volume	Nombre de cartons	pi ²	Poids
	(mm)	(m ³)	par palette	/ palette	(lb)
Palette de planches	1240 x 960 x 1062	1.26	65	1536.6	2275