

Renseignements sur le produit

Construction	Épaisseur	Couche d'usure	Longueur	Largeur	Sous-couche
Vinyle SPC	5,5 mm	0,3 mm 12 mil	48 po 1220 mm	Planche: 7 po 180 mm	Incluant une sous-couche IXPE de 1 mm
Finition	Aspect	Garantie résidentielle	Garantie commerciale	Système clic	Instructions d'installatio
Finition uréthane séchée aux UV en 2 traitements	Ultra réaliste	30 ans	10 ans	Välinge® 5G Locking	Veillez consulter le guide d'installation et d'entretien



- Certifié FloorScore, sans traces de COV, sans phtalates, sans émanations de formaldéhyde, et 100% recyclable.

Tests

Classification	Méthode	Résultat
Classe	ASTM F1700	Classe III, type B - en relief
Résistance au glissement	ASTM C1028-07	Sec: 0,80 ; humide: 0,71
Charge statique	ASTM F970	Charge appliquée: 1000 psi, Indentation résiduelle: 0,04 mm
Indice delta d'isolement aux bruits d'imp	ASTM E2179-03	25
Indice d'isolement aux bruits d'impact	ASTM E492-09	71
Indice de transmission du son	ASTM E90-09	71
Stabilité dimensionnelle	ASTM F2199	Passe: ≤ 0,02 po par pied linéaire
Résistance aux produits chimiques	ASTM F925	Passe: non affecté
Abrasion	ASTM D4060	Révolutions d'essai: 1000, 0,004 % de perte de masse
Activité antibactérienne	ASTM G21-15	Passe: aucune croissance observée sur les spécimens
Réaction au feu	EN13501-1	Classe B fl-s1
Flux de rayonnement critique	ASTM E648	Passe, > 0,45 watts/cm ²
Concentration de phtalate de dibutyle	ISO 16000	< 1 µg/m ³ après 28 jours
Concentration de phtalate de diéthylhex	ISO 16000	< 1 µg/m ³ après 28 jours
Flexibilité	EN435	Aucun dommage

Renseignements sur l'emballage

	Longueur	Largeur	Épaisseur	pi ²	Poids
	(mm)	(mm)	(mm)	par carton	(lb par carton)
Planche	1220	180	5.5		
Carton de planches	1230	190	65	23.7	47

Renseignements sur les palettes

	Dimensions	Volume	Nombre de cart	pi ²	Poids
	(mm)	(m ³)	par palette	/palette	(lb)
Palette de planches	1230 x 1010 x 685	0.93	45	1066.5	2115