

Renseignements sur le produit

Construction	Épaisseur	Couche d'usure	Longueur	Largeur	Sous-couche
Vinyle WPC	12 mm	0,75 mm 30 mil	72 po 1830 mm	8-7/8 po 225 mm	Incluant une sous-couche liège de 2 mm
Finition	Aspect	Garantie résidentielle	Garantie commerciale	Système clic	Instructions d'installat
Finition uréthane séchée aux UV e traitements	Ultra réaliste avec technologie EIR	Garantie à vie intergénérationnelle	12 ans	Välinge® 5G Locking	Veillez consulter le guide d'installation et d'entretien



- Certifié FloorScore – sans traces de composés organiques volatils (COV), sans phtalates, sans dégazement de formaldéhyde et 100 % recyclable.
- Green Guard Gold

Tests

Classification	Méthode	Résultat
Classe	ASTM F1700	Classe III, type B - en relief
Résistance au glissement	ASTM C1028-07	Sec : 0,80; humide : 0,71
Charge statique	ASTM F970	Charge appliquée : 1000 psi, indentation résiduelle : 0,04 mm
Indice delta d'isolation des bruits d'i	ASTM E2179-03	26
Indice d'isolation des bruits d'impact	ASTM E492-09	74
Indice de transmission du son	ASTM E90-09	74
Stabilité dimensionnelle	ASTM F2199	Passe : ≤ 0,02 po par pied linéaire
Résistance aux produits chimiques	ASTM F925	Passe : non affecté
Abrasion	EN13329	Révolutions d'essai : 6050 = Indice AC5
Force du système clic	ISO 24334	Côté long : 35,956 kgf/50 mm; côté court : 52,694 kgf/50 mm
Indentation résiduelle	ASTM F1914	Passe : 0,04 mm avec sous-couche
Résistance aux rayures	ISO 1518-1	Passe : 2800 g
Activité antibactérienne	ASTM G21-15	Passe : aucune croissance observée sur les spécimens
Réaction au feu	EN13501-1	Classe B fl-s1
Flux de rayonnement critique	ASTM E648	Passe, > 0,45 watts/cm ²
Concentration de phtalate de dibutyle	ISO 16000	< 1 µg/m ³ après 28 jours
Concentration de phtalate de diéthylhexyle	ISO 16000	< 1 µg/m ³ après 28 jours
Résistance aux chaises à roulettes	NALFA LF 01-2019 Section 3.9	Après 45 000 cycles, aucun dommage visible
Flexibilité	EN435	Aucun dommage

Renseignements sur l'emballage

	Longueur	Largeur	Épaisseur	pi ²	Poids
	(mm)	(mm)	(mm)	par carton	(lb par carton)
Planche	1830	225	12		
Carton de planches	1840	235	56	17.8	43.2

Renseignements sur les palettes

	Dimension	Volume	Nombre de cartons	pi ²	Poids
	(mm)	(m ³)	par palette	/ palette	(lb)
Palette de plancl	1840 x 960 x 860	1.52	60	1068	2592