

### Renseignements sur le produit

Construction	Épaisseur	Couche d'usure	Longueur	Largeur	Sous-couche
Vinyle WPC	7 mm	0,5 mm   20 mil	48 po   1220 mm	7 po   180 mm	Incluant une sous-couche IXPE de 1 mm
Finition	Aspect	Garantie résidentielle	Garantie commerciale	Système clic	Instructions d'installation
Finition uréthane séchée aux UV e traitements	Ultra réaliste	30 ans	12 ans	Välinge® 5G Locking	Veuillez consulter le gu d'installation et d'entretien



- Sans traces de composés organiques volatils (COV), sans phtalates, sans dégagement de formaldéhyde et 100 % recyclable.

### Tests

Classification	Méthode	Résultat
Classe	ASTM F1700	Classe III, type B - en relief
Résistance au glissement	ASTM C1028-07	Sec : 0,80; humide : 0,71
Charge statique	ASTM F970	Charge appliquée : 1000 psi, indentation résiduelle : 0,04 mm
Indice delta d'isolation des bruits d'imp	ASTM E2179-03	23
Indice d'isolation des bruits d'impact	ASTM E492-09	72
Indice de transmission du son	ASTM E90-09	71
Stabilité dimensionnelle	ASTM F2199	Passé : ≤ 0,02 po par pied linéaire
Résistance aux produits chimiques	ASTM F925	Passé : non affecté
Abrasion	ASTM D4060	Révolutions d'essai : 1000, 0,004 % de perte de masse
Activité antibactérienne	ASTM G21-15	Passé : aucune croissance observée sur les spécimens
Réaction au feu	EN13501-1	Classe B fl-s1
Flux de rayonnement critique	ASTM E648	Passé, > 0,45 watts/cm <sup>2</sup>
Concentration de phtalate de dibutyle	ISO 16000	< 1 µg/m <sup>3</sup> après 28 jours
Concentration de phtalate de diéthylhe	ISO 16000	< 1 µg/m <sup>3</sup> après 28 jours
Flexibilité	EN435	Aucun dommage

**Renseignements sur l'emballage**

	Longueur	Largeur	Épaisseur	pi <sup>2</sup>	Poids
	(mm)	(mm)	(mm)	par carton	(lb par carton)
<b>Planche</b>	1220	180	7		
<b>Carton de planches</b>	1237	192	74	23.64	35

**Renseignements sur les palettes**

	Dimensions	Volume	Nombre de cartons	pi <sup>2</sup>	Poids
	(mm)	(m <sup>3</sup> )	par palette	/ palette	(lb)
<b>Palette de planches</b>	1240 x 960 x 1062	1.26	65	1536.6	2275